



Техническа карта

Продукт	Спрей <i>BASE COLOR Aerosol RAL 1000 - 9999</i>
Описание	Base Color PGarts е акрилна боя в метална аерозолна опаковка от 400 мл. Боята има перфектна адхезия към различни видове материали, като: Дърво, пласмаса, различни видове метали и други. Боята е подходяща е за професионална употреба за водотрансферен печат и лично (DIY) използване.
Цвят:	По RAL каталог
Вискозитет	18-25 сек (Flow Cup DIN4, 20°C)
Плътност	0.6-0.8 г/л (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
ЛОС	640 г/л
Точка на запалване	-104 °C (based on propellant)
Време за съхнене	На допир (20°C, Влажност <65%): 5-10 мин. Работна твърдост (20°C, Влажност <65%) : 1 час Максимална твърдост: 24 часа
Теоретичен разход	5м ² /л
Ниво на гланц:	Измерен с Gloss Meter с ъгъл от 60° ➤ Спрей Гланц: 60 – 95 гланцови единици ➤ Спрей Мат: 0-10 гланцови единици
Дебелина на слоя	200µm (мокър слой), 40-45µm (сух слой)
Налягане	4bar (20 °C) , 8 bar (50 °C)
Опаковка	400мл
Нанасяне	Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. Предпазете повърхността, която не искате да боядисвате. Разтръскайте и нанесете при дистанция от 30 см. Препоръчително е да направите тестово пръскане. Нанесете няколко тънки слоя. За отличен резултат: нанесете 2 тънки слоя – време между слоевете 3÷5 мин. Да се нанася при температури между 20°C и 25°C.
След употреба	След употреба почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти.
Съхранение	В сухо и хладно помещение, в оригинална опаковка при температура от 5 ÷ 35°C. Не съхранявайте в превозни средства.