



УНИВЕРСАЛЕН КИТ

СВОЙСТВА		
Полиестерният кит PGarts е с много широк спектър на приложение.Предназначен е да се нанася на дебели слоеве и перфектно отстранява дори и големи дефекти. Мекият кит може да се шлайфа както ръчно така и машинно;притежава много добра адхезия към различни по вид повърхности(като въглеродна стомана, галванизирани стомана, пластмаса, дърво, стари покрития). Има отлична устойчивост на напукване.		
ОСНОВИ		
Полиестерни ламинати	обезмаслете, шкурене на сухо с P120 – P240, обезпрашете и обезмаслете	
Стомана	обезмаслете, шкурене на сухо с P120 – P240, обезпрашете и обезмаслете отново	
Галванизирани стомана	обезмаслете, матиране със скоч брайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново	
Пласмаса	обезмаслете, матиране със скоч брайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново	
Двукomпонентни акрилни грундове	обезмаслете, шкурене на сухо с P240 – P800, обезпрашете и обезмаслете	
Стара боя	обезмаслете, шкурене на сухо с P240 – P800, обезпрашете и обезмаслете	
ВНИМАНИЕ!		
Полиестерният кит да не се нанася директно върху реактивен грунд(wash primer) или еднокомпонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.		
ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ		
	Кит Втвърдител	100 гр. 2 гр.
Време за нанасяне от момента на смесване с втвърдителя		
4÷6 мин. при 20°C		
Време за втвърдяване		
30÷60 мин. при температура 20°C		
Загряване до 60°C за период от 15 мин. ще намали времето за втвърдяване.		
Върху полиестерният кит може да се нанася		
Полиестерен фин кит FINISH,SPRAY(течен кит),акрилни грундове, епоксиден грунд.		

НАЧИН НА РАБОТА		
Полиестерният кит да НЕ се нанася при температури под +10°C		
	Шлайфане и почистване на повърхността.	
	Обезмасляване	
	Да се спазва пропорцията при смесване: - Кит UNISOFT: 100 гр. - Втвърдител : 2 гр. Смесете компонентите до получаване на еднородна по цвят смес.	
	Нанесете със шпакла слой с дебелина не повече от 5 мм.	
	Да се изчака от 30 до 60 минути (при 20°C)	
	Шлайфане :грубо	Шлайфане: Fino
	P120 – P240	P240 – P800
ЦВЯТ		
Бежов		
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ		
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: Б/б) е 250 g/l ЛОС= 90 g/l		
ПОЧИСТВАНЕ ІА ИНСТРУМЕНТИТЕ		
NC разредител.		
СЪХРАНЕНИЕ		
Да се съхранява з хладно и сухо помещение, далече от източници на запалване и топлина. Да не се излага продукта на директни слънчеви лъчи.		
СРОК НА ГОДНОСТ		
Кит UNISOFT	24 месеца при 20°C	
Втвърдител	18 месеца при 20°C	
БЕЗОПАСНОСТ		
Виж Информационният лист за безопасност.		
БЕЛЕЖКА		
Продукта е само за професионална употреба. Опаковка: 0.250 кг. ; 0,500 кг. ;.		

